CZE


# NitroFlat 1751

Nylon | Nitril | Hladký nános | Odolnost proti olejům

## Ochrana
Oděr, ochrana proti průniku olejů

## Úplet
Jemný nylonový úplet zajišťuje špičkovou obratnost.

## Povrstvení
Nános AERO® NitroFlat je nános hladkého nitrilu, který zajišťuje vynikající protiskluzovost za sucha, dobrou životnost a silnou ochranu proti oděru. Nitril představuje všeobecně velmi dobrou odolnost proti olejům, mazivům a uhlovodíkovým produktům, a také aromatickým nebo chlorovaným rozpouštědlům. Neobsahuje žádné proteiny a má velmi nízký obsah katalyzátorů, a proto je uživateli velmi dobře snášen, zejména při dlouhodobém nošení. Nános AERO® NitroFlat je neprodyšný (zcela nepropustná vrstva pro oleje, kapaliny a vzduch).



AERO® NitroFlat



AERO® NitroFlat (povrch)

## Použití
Automobilový průmysl, strojírenství, běžná manipulace, montáž, jemná práce opravárenské práce, olejářský a naftový průmysl, práce v podmínkách s přítomností olejů

## Specifikace

| | |
|---|---|
| POVRSTVENÍ | Nános nitrilu s hladkým dezénem AERO® NitroFlat |
| ÚPLET | Nylon |
| JEMNOST PODKLADU | JEMNÝ 13 |
| VELIKOST | S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10, XXXL/11 |
| BARVA (úplet/nános) | Šedá/šedá |
| BALENÍ | 1 pár / sáček,<br>12 párů / balení,<br>240 párů / kartón |
| CHARAKTERISTIKY | Nepropustná vrstva pro oleje a kapaliny v oblasti dlaně, odolnost proti oděru |

## Hodnocení (strana dlaně)

| | |
|---|---|
| Uchopení za sucha | 5 |
| Uchopení za mokra | 1 |
| Protiskluzová úprava při kontaktu s olejem | 1 |
| Odolnost proti průniku olejů | 5 |
| Odolnost proti pronikání roztoku $H_2O$ | 5 |
| Prodyšnost | 0 |
| Měkkost úpletu | 4 |
| Úroveň komfortu nošení | 3 |

## Mechanická ochrana

EN 388 4121

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odolnost proti oděru (cykly) | 4 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| Na základě počtu cyklů potřebných k prodření vzorku rukavice | | | | | | |
| Odolnost proti prořízntutí (index) | 1 | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| Na základě počtu cyklů nože potřebných k prořízntutí vzorku konstantní rychlostí | | | | | | |
| Odolnost proti protržení (Newton) | 2 | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| Na základě velikosti síly potřebné k přetržení vzorku | | | | | | |
| Odolnost proti propíchnutí (Newton) | 1 | 20 | 60 | 100 | 150 | |
| Na základě velikosti síly potřebné k proražení vzorku hrotem standardní velikosti | | | | | | |

CE CAT. II

Značka shody s harmonizovanými evropskými normami CAT. II Rukavice středního provedení – pro práci se středním rizikem Rukavice určené pro ochranu při práci se středním rizikem, např. u rukavic pro všeobecnou manipulaci se vyžaduje, aby dobrá ochrana proti prořízntutí, propíchnutí a oděru podléhala nezávislému testování a aby byla certifikována úředním orgánem.

Piktogramy vlevo indikují, že si uživatel musí před použitím rukavic pročíst informační leták (v každém balení).